

100



101



401




400



402



800



500



FENICE FR 100%PL TREVIRA CS made in Italy



002



301



300





111



600



200



601



700



701



001



# FENICE fr

MINISTERO D' INTERNO cod. FI109D100022 del 08/03/2010	CLASSE 1
CERTIFICATO DI PROVA CSI / 0218 / 09 / RF	
Conforme alla UNI 9177	
Metodi di prova	ESITO
UNI 8456 - UNI 9174 - UNI 9174 / AI	POSITIVO-PASS

Composizione: 100% PL TREVIRA CS  
Composition:

Altezza: 140 cm utili  
Width:

Peso: 429 gr/mq  
Weight:

Solidità delle tinte alla luce : 5/6 ( indice da 1 a 8 )  
Color fastness to artificial :  
UNI EN 20105/B02

Solidità delle tinte allo sfregamento : Secco 4/5 - Umido 4/5  
Color fastness to crocking : Dry 4/5 - Wet 4/5  
UNI EN ISO 105 X12 ( indice da 1 a 5 )

Lavaggio a secco UNI EN ISO 105 D01 4/5 ( indice da 1 a 8 )  
Lavaggio in acqua UNI 8280 A1S 4/5 ( indice da 1 a 5 )

Resistenza al pilling : 5 ottimo  
Pilling resistance : ( indice da 1 a 5 )  
UNI ISO 12945-2-2002

Resistenza alla trazione Ordito 4,2 Kg  
UNI ISO 13934-1 Trama 2,9 Kg

Resistenza all'abrasione (Martindale) > 60.000 cicli - cycles  
BS 5690

Norme di manutenzione:  
Cleaning:

